


# PIR 35

COQUILLES, DOUELLES, COUDES ET PIÈCES DE FORMES...



## PRÉSENTATION

Coquilles, douelles, coudes, fonds et pièces de forme en **Polyisocyanurate 35kg/m3**.

## APPLICATION



Isolation de tuyauterie pour réseaux frigorifiques, d'eau glacée, mixtes (change over), tracés hors gel. Produit utilisable en extérieur sous protection mécanique résistante aux UV, tôle par exemple.

## POINTS FORTS

Les coquilles, coudes et pièces de forme peuvent être transformés avec des finitions adaptées et variées. Possibilité de feuillurage longitudinal et circonférentiel. Stock permanent pour les diamètres standards de tube acier. Fabrication sur mesure.

## DIMENSIONS

Longueur : 1,25 ml  
 Diamètres : standards et hors standards.  
 Épaisseur : 30, 40, 50, 60... mm  
 Autres dimensions : nous consulter



Le coefficient de conductivité thermique « Lambda » est issu des données du fabricant.

	Applications principales	Coefficient de conductivité	Température° de service	Réaction au feu Euroclasse	Densité (Nominale)
PIR35 Coquille et Coude	Froid, mixte Réseau eau glacée	EN8497/ EN12667 $\lambda = 0,030\text{W/mK}$ à +10 °C	-196 °C à +120 °C	NF EN13501-01 « NPD » (non testé)	35 kg/m3 (+/- 10%)

\* Ce document est fourni à titre indicatif. Les données citées peuvent être modifiées en fonction des évolutions des normes et du fabricant. Les produits doivent faire l'objet d'une mise en oeuvre selon le DTU NF 45.2 - DDP sur demande.

### SMI Lyon

33, Route de Lyon - ZI du Carreau  
 69 960 Corbas - France  
**+33(0) 472 901 949**  
[smiso@smiso.com](mailto:smiso@smiso.com)

### SMI Marseille

Euro Flory Parc - 383, Allée Henri Becquerel  
 13 130 Berre l'Etang - France  
**+33(0) 442 740 037**  
[smiso@smiso.com](mailto:smiso@smiso.com)

